



Acetilene/Ossigeno Binato Saldatura 20 bar tubo retinato

Tubo per saldatura
Welding tube
Tuyau pour soudure
Schweißgeräteschlauch
Tubo para soldadura

Tubo per saldatura in formulazione speciale con rinforzo in fibra poliestere ad alta tenacità, per passaggio acetilene ed ossigeno. Prodotto in conformità alle normative **EN 1327/2011**.

Molto flessibile, leggero.

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Buona resistenza a basse temperature fino a -15°C.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: fino a +50°C.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE: esercizio 20 bar, scoppio 60 bar a +18°C.

Special formula welding tube with high tenacity polyester reinforcement for use with oxygen and acetylene.

Produced to **EN 1327/2011**. **Very flexible** and lightweight. Excellent resistance to atmospheric agents and ageing. Good resistance to low temperatures up to -15°C.

TEMPERATURE RANGE: up to +50°C.

PRESSURE RESISTANCE: working 20 bar, bursting 60 bar at +18°C.

Tuyau pour soudure de formule spéciale avec renforcement en fibre polyester à haute résistance, pour passage d'acétylène et d'oxygène.

Produit conforme à la norme

EN 1327/2011.

Très flexible et léger.

Excellente résistance aux agents atmosphériques et au vieillissement.

Bonne résistance aux basses températures.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: jusqu'à +50°C.

RÉSISTANCE à LA PRESSION: service 20 bar, éclatement 60 bar à +18°C.

Schweißgeräte- und Zwillingschlauch aus einer speziellen Kunststoffrezeptur mit hochbeständiger Polyesterverstärkung. Zum Durchleiten von Acetylen und Sauerstoff. Entspricht der Norm **EN 1327/2011**.


Hochflexibel und leicht im Gewicht.

Hohe Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Alterung.



Ossigeno 20 bar Acetilene 20 bar


ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scoppio burst. press.	lung. rotoli coil length
mm. inch.	mm.	gr./mtr.	bar	bar	mtr.
5 3/16	12	130	20	60	100
6 1/4	13	140	20	60	100
8 5/16	15	175	20	60	100
8 5/16	17	240	20	60	100
10 3/8	17	205	20	60	100



Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung
Refuerzo de malla

Binato / Twin hose 20 bar

ossigeno ø int/ins	acetilene ø int/ins	ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst.press	lung. rotoli coil length
mm. inch.	mm.	mm.	gr./mtr..	bar	bar	mtr.
5 3/16	5	12	260	20	60	50
6 1/4	6	13	280	20	60	50
8 5/16	8	15	350	20	60	50



Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung
Refuerzo de malla

Kältefest bis -15°C.

TEMPERATURBEREICH: bis +50°C.

DRUCKBESTÄNDIGKEIT: Betriebsdruck 20 bar,
Berstdruck 60 bar bei +18°C.

Tubo para soldadura de formulación especial con refuerzo en fibra de poliéster de alta tenacidad, para la conducción de acetileno y oxígeno.

Prodotto in conformità con le normative **EN 1327/2011**.

Muy flexible, ligero.

Extraordinaria resistenza a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

Buena resistencia a las bajas temperaturas, de hasta -15°C.

TEMPERATURA DE USO: hasta +50°C.

RESISTENCIA A LA PRESIÓN: de trabajo: 20 bar, de estallido: 60 bar a +18°C.

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No someter a presión por largos períodos



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a una modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

